

DECAL 7600 PREMIUM 7 YEARS VINYL



PVC POLIMERIC
7 YEARS



FILM



LINER



ADHESIVE

«"Cutting Vinyl" es una línea de productos que consiste en sustratos de PVC adecuados para cortar en plotters, rápidamente y sin ningún tipo de problema o daño visible durante y después del corte. Estos productos presentan una durabilidad excepcional en interiores y exteriores.»

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Sustrato:** PVC polimérico brillante, calandrado suave, hecho de resinas poliméricas. Revela alta calidad, estabilidad y durabilidad, así como buena resistencia a la abrasión. Es fácilmente cortable, de forma rápida y sin problemas en la mayoría de plotters. Los colores vivos se destacan, lo que los hace ideales para aplicaciones de seguridad o códigos de color.
- **Colores:** White, Black, Cherry Red, Royal Blue, Sunflower Yellow, Green, Dark Grey
- **Adhesivo:** Acrílico permanente "solvent free", sensible a la presión
- **Liner:** 'Clay coated one side siliconized paper'
- **Durabilidad:** < 5 años (outdoor) / < 7 años (indoor)
- **Aplicaciones comunes:** Adecuado para corte en plotters para aplicaciones de publicidad, señalización o decoración institucional.

PROPIEDADES DEL SUSTRATO

| | Valor medio | Norma utilizada |
|---|-------------|-----------------|
| Espesor (µm) | 60 | ASTM D 1593 |
| Gramaje (g/m ²) | 82 | ASTM D 1593 |
| Contracción - md/cd - (10 min 70°) (%) | -1.5 / +0.5 | ASTM D 1204 |
| Energía superficial (dyne/cm) | 37 | ASTM D 2578 |
| Resistencia a la tracción - md/cd (MPa) | 39 / 35 | ASTM D 882 |
| Alargamiento a la rotura - md/cd (%) | 320 / 400 | ASTM D 882 |
| Brillo 60° | > 75 | ASTM D 523 |
| Temperatura de uso (°C) | 20 - 30 | |
| Humedad relativa (uso) (%) | 50 | |

PROPIEDADES DEL ADHESIVO

| | Valor medio | Norma utilizada |
|------------------------|-------------|---------------------------|
| Peel Adhesion (N/25mm) | 10 - 12 | FINAT (FTM1/Inox/Inicial) |

PROPIEDADES DEL LINER

| | Valor medio | Norma utilizada |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Espesor (µm) | 118 | ISO 534 |
| Gramaje (g/m ²) | 140 (±20) | ISO 536 |
| Fuerza de liberación (cN/25mm) | 30 | FINAT 10 |

DECAL 7600 PREMIUM 7 YEARS VINYL

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

- o Superficie para la aplicación: plana, curvada (convexa)
- o Película no recomendada para gráficos para suelos (áreas con tráfico de automóviles), sustratos flexibles, sustratos de baja energía superficial, paredes de cartón pintadas o no, paredes de yeso, papel pintado, superficies poco limpias o áspera, superficies con pintura degradada.
- o No exponer a derrames o vapores comunes.
- o La aplicación no vertical implica una reducción significativa en la durabilidad, así como un clima inadecuado y ángulos de exposición solar. Antes del uso de la película, se recomienda que se deje al menos 24 horas a la temperatura del lugar de trabajo. Otros factores no descritos aquí pueden influir en el rendimiento en el uso.
- o Este producto ha sido probado y aprobado para utilización conjunta con las laminaciones recomendadas. La película debe ser protegida con la laminación recomendada a fin de proporcionar la resistencia necesaria. Por favor, consulte nuestra gama de productos para saber cuál la laminación que mejor se adapte a su situación.
- o Remoción: sin calor y/o químicos.
- o Almacénese entre 15°C y 25°C y HR ~ 50%, protegido de la luz solar, en un lugar seco y limpio, en embalaje original. El producto debe almacenarse verticalmente para garantizar que la calidad no se vea comprometida.
- o Utilizar en el plazo de un año a partir la fecha de fabricación desde que en embalaje original cerrada.

NOTA IMPORTANTE

- Decal no puede responsabilizarse por la facilidad o la velocidad de eliminación del material aplicado. El aire y la temperatura de las películas deben tenerse en cuenta.
- Los datos proporcionados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia. Se supone que es una fuente de información y no se puede usar como garantía. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Dada la enorme variedad de posibles utilizaciones, el usuario deberá determinar la compatibilidad del material para la aplicación específica que desea, antes de usar. Decal no se hará responsable por el mal uso o inadecuado almacenamiento y nunca podrá ser responsable por pérdidas o daños a terceros.
- Las reclamaciones solo se aceptan si el cliente tiene los códigos QR disponibles junto con el producto y se colocan en la hoja de producción.

MÉTODOS DE PRUEBA

| | |
|-----------------------|--|
| Adhesión – FINAT FTM1 | La prueba se realiza mediante la remoción de una tira, de 25 mm de ancho, en un ángulo de 180 ° desde la placa de acero inoxidable con la ayuda de un banco dinamómetro de 50 kg. El valor se mide después de la producción y de nuevo después de un período de tiempo que permite la estabilización de las propiedades del adhesivo, que luego se compara con los valores de las pruebas de control de calidad. |
|-----------------------|--|

Fecha de revisión de la ficha técnica: 16.04.18

Aprobado por: RJ

Por favor, consulte nuestro sitio web www.decal-adhesive.eu para información adicional o solicite cualquier aclaración necesaria a nuestros técnicos.